

# TECHNICAL DATASHEET

## POLLUX 100

Полупрозрачное водоразбавляемое покрытие для дерева 3 в 1 для нанесения кистью, обливом и окунанием.

**POLLUX**  
LACQUERS AND OIL

### Основные характеристики

- Тонкопленочное покрытие 3 в 1 (грунт, средний слой, финишное покрытие).
- Покрытие обладает хорошим водоотталкивающим свойством.
- Глубоко проникает в древесину, образует паропроницаемое покрытие, позволяющее дереву «дышать».
- Содержит УФ-фильтры.
- Содержит антисептик.
- **Не подвергается шелушению на открытом воздухе, легок при подновлении.**

### Использование

- Плотность (г/см<sup>3</sup>): 1,01 ± 0,002.
- Для достижения оптимальных физических и химических свойств покрытия рекомендуется наносить при температуре не ниже +10°C и не выше +30°C.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.
- Тщательно перемешать перед применением!
- Проверьте цветовой оттенок перед использованием!

### Область применения

- Полустабильные конструкции из древесины: внутренние и внешние деревянные фасады оцилиндрованного и профилированного бруса, а также вагонка, планкен, блокхаус и т.п.
- Нестабильные конструкции из древесины: ограждения, забор, террасная доска, садовая мебель, лобовая доска кровли, внешние наличники окон и др. изделия из древесины подверженные высокому атмосферному воздействию.
- Подходит для различных пород древесины.

### Подготовка подложки

- Влажность древесины должна быть в пределах 12-14,5%.
- Тщательно очистить поверхность от пыли, жира, воска и смол.
- Произвести шлифовку необработанной поверхности абразивом с размером зерна р 100-120.

### Способы нанесения

Способы нанесения			
Нанесение	Кисть	Окунание	Облив
Рабочее оборудование	Смешанный или синтетический ворс	Емкость из нержавеющей стали	Мембранный насос

Количество слоев для достижения наилучшего результата	3 слоя	В 2 этапа	В 2-3 этапа
Разбавитель	Вода		
Добавлять %	Не более 5%		
Рабочая вязкость	11 сек (DIN 4)		
Толщина слоя (мк) для 1 слоя	7		
Рекомендуемый расход (г/м <sup>2</sup> ) для 1 слоя	70		

### Способы сушки

Сушка при температуре +20°C и относительной влажности 50-60%:

Сухой от пыли	10 мин
Прикосновение	30 мин
Следующий слой	1-2 часа

Время высыхания может быть увеличено или сокращено в соответствии с изменениями температурно-влажностного режима.

### Очистка

- Кисть должна быть промыта водой сразу после использования.
- Остатки лакокрасочного материала нельзя выливать напрямую в канализацию, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

### Хранение

- 24 месяца в закрытой таре при температуре 10-30°.

### Дополнительная информация

- Тип и размер упаковки: металлическое ведро от 1л до 20л.
- Цвета: полупрозрачная база, может быть заколерована во все полупрозрачные цветовые оттенки, представленные в коллекции "Pollux collection".

### Паспорт безопасности

- Пожалуйста обратитесь за информацией к производителю.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



