

## TECHNICAL DATASHEET

# POLLUX 200

Полупрозрачное водоразбавляемое покрытие для дерева 3 в 1 для нанесения кистью и распылением.



### Основные характеристики

- Покрытие со средней толщиной пленки 3 в 1 (грунт, средний слой, финишное покрытие).
- Покрытие обладает хорошим водоотталкивающим свойством.
- Легко распыляется и наносится кистью.
- Гелеобразная форма предотвращает стекание.
- Содержит антисептик.
- Содержит УФ фильтр.

### Использование

- Плотность (г/см<sup>3</sup>): 1,03 ± 0,002.
- Для достижения оптимальных физических и химических свойств покрытия рекомендуется наносить при температуре не ниже +10°C и не выше +30°C.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.
- Тщательно перемешать перед применением!
- Проверьте цветовой оттенок перед использованием!

### Область применения

- Для внутренней и внешней покраски фасадов деревянных строений и др. конструкций из древесины.
- Подходит для различных пород древесины.

### Подготовка подложки

- Влажность древесины должна быть в пределах 12-14,5%.
- Тщательно очистить поверхность от пыли, жира, воска и смол.
- Произвести шлифовку необработанной поверхности абразивом с размером зерна р 100-120.

### Способы нанесения

Способы нанесения		
Нанесение	Кисть	Традиционное распыление
Рабочее оборудование	Смешанный или синтетический ворс	-
Сопло (Ø мм)	-	2,0 – 2,5
Давление подачи воздуха (bar)	-	3 – 4
Разбавитель	Вода	
Добавлять %	Не более 5%	

Расход (гр/м <sup>2</sup> ) в 1 слой	70	100 – 150
Толщина сухой пленки (µm)	20 (в 1 слой)	35 – 55 (в 1 слой)
<i>Для достижения наилучшего результата наносить кистью в 3 слоя или распылением в 2 слоя!</i>		

### Способы сушки

*Сушка при температуре +20°C и относительной влажности 50-60%:*

Сухой от пыли	20 мин
Прикосновение	40 мин
Следующий слой	1-2 часа

*Время высыхания может быть увеличено или сокращено в соответствии с изменениями температурно-влажностного режима.*

### Очистка

- Кисть либо оборудование под распыление должно быть промыто водой сразу после использования.
- Остатки лакокрасочного материала нельзя выливать напрямую в канализацию, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

### Хранение

- 24 месяца в закрытой таре при температуре 10-30°C.

### Дополнительная информация

- Тип и размер упаковки: металлическое ведро от 1л до 20л.
- Цвета: База, может быть заколерована во все полупрозрачные цветовые оттенки, представленные в коллекции "Pollux collection" и укрывные цвета Ral и NCS.

Под полупрозрачные или темные укрывные цвета необходимо использовать прозрачную базу **Pollux 200**.

Под укрывные светлые цвета использовать белую **Pollux W200**.

### Паспорт безопасности

- Пожалуйста обратитесь за информацией к производителю.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.*

